



*Originalidade*  
*Modernidade*  
*Sofisticação* **Borda**  
**Pool**

## MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

## Resumo de orientações técnicas para os pisos atérmicos borda pool

### Transporte

Para evitar quebras durante o transporte, os produtos Borda Pool são embalados em caixas de papelão com proteção na parte interna entre uma peça e outra e ainda colocadas em pallets para uma maior proteção.

Recomenda-se cuidado quando for soltar as fitas de amarração para que as caixas não façam o 'efeito dominó', vindo a danificar as peças.

### Recebimento:

É necessário que o comprador ou uma pessoa de sua confiança esteja no local para ficar responsável pelo recebimento e conferência do material, conforme o pedido.

Se verificar alguma irregularidade na entrega do produto, notificar o fato no recibo de entrega ou o contratante do mesmo. Se nenhuma ocorrência for registrada, o produto será considerado aceito.

### Assentamento:

Recomendamos que o assentamento dos produtos Borda Pool seja no final da obra, evitando manchas decorrentes de sujeiras relativas a outros serviços que estejam sendo efetuados ao mesmo tempo na obra.

Caso não seja possível, após o assentamento cobrir o piso com plástico limpo (nunca com papelão, madeira ou qualquer outro material que possa vir a manchar o piso).

Os produtos deverão ser assentados semelhantes a mármore e granitos, com argamassa de assentamento AC III.

O verso da placa deverá ser escovado e molhado antes do início do processo de assentamento. Deve-se garantir que toda a parte inferior da peça esteja em contato com o substrato e também no contra-piso a fim de evitar os espaços vazios entre a peça e o substrato e por consequência possíveis trincas.

Usar desempenadeira com dentes de 10mm.

### Observação:

Para o assentamento, utilizar argamassas colantes flexíveis, de preferência para grandes formatos.

Para cores claras prefira sempre argamassa na cor branca. Por se tratar de produto artesanal, a face inferior do piso pode apresentar certa irregularidade, a qual deve ser compensada com argamassa para um melhor nivelamento.

### Rejuntamento:

- O rejuntamento deverá ser feito com bisnagas de rejuntamento. Caso não seja possível, rejuntar com cuidado para que não sejam preenchidos os furos das texturas das peças com rejunte.
- Recomenda-se utilizar fita crepe nas arestas das peças antes de umedecer as juntas, retirando a mesma tão logo seja executado o rejunte daquele local.
- Antes de rejuntar, é necessário umedecer as arestas dos pisos para que o rejunte não perca água para a peça, causando assim, esfarelamento do mesmo.
- Após a inserção do rejunte prosseguir a limpeza com pano limpo ou esponja de espuma.
- O rendimento médio de 10 kg do rejunte é de aproximadamente 20m<sup>2</sup>. As juntas deverão ter de 5 mm a 8 mm, dependendo da dimensão da peça.

#### Limpeza:

- Após assentamento e rejuntamento dos produtos os mesmos deverão ser cobertos com um plástico transparente até a finalização total a obra.
- Após finalização da obra, lavar toda a área utilizando uma máquina de alta pressão com o jato leque a aproximadamente 30 cm da peça.
- Depois de feito a limpeza aplicar detergente neutro ou alcalino, esfregar toda a área e retirar o produto utilizando a máquina de alta pressão.
- Pode-se também utilizar vassouras ou escovas de cerdas macias ou ainda a escovação mecânica, utilizando sempre discos de cores branca ou bege.
- Caso ocorra alguma mancha mais forte, poderá ser utilizado também lixa d'água 280, ou água oxigenada 200 vol. (peróxido de hidrogênio) Consultar a fábrica sobre esse procedimento. Caso não consiga remover a mancha, entrar em contato com nossa área técnica.
- IMPERMEABILIZAÇÃO:
- Para se iniciar o processo de impermeabilização é necessário que o produto esteja limpo e seco, em áreas externas 24 horas e internas 48 horas após a limpeza. Após a lavagem e secagem do piso aplicar duas demãos de impermeabilizante à base de oleofugante, cruzando as demãos.
- Utilizar rolinho de lã cerdas curtas.
- A impermeabilização deverá ser feita novamente a cada seis meses ou quando notar acúmulo de fungos ou manchas nas peças, principalmente aquelas em contato direto com a água da piscina.
- Maiores informações sobre limpeza e impermeabilização, consultar o manual técnico específico do produto a ser utilizado.

#### Informações e Atendimento

##### Borda Pool Cerâmica

Telefone/FAX (16) 3235-3450 | (16) 99156-3746 (Whatsapp)

Site: [www.bordapool.com.br](http://www.bordapool.com.br) | E-mail: [contato@bordapool.com.br](mailto:contato@bordapool.com.br)

Avenida Maria de Jesus Condeixa, 870 - Jd. Palma Travassos

Cep: 14091-240 - Ribeirão Preto - SP